

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (BRILLIANT) БРИЛЛИАНТ ЭФФЕКТ

Декоративная однокомпонентная краска «BRILLIANT» готова к нанесению, ее не надо ни чем разбавлять. Наносится на лакокрасочную поверхность. Обязательно покрывается лаком.

ПОДГОТОВКА ВЕРХНЕГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ:

1. Обезжирить поверхность
2. Затем обработать абразивным материалом
3. Снова обезжирить, высушить и обеспылить сжатым воздухом.

НАНЕСЕНИЕ

Для получения более выраженного эффекта нанести 2 легких слоя «BRILLIANT» при давлении 1.4-1.7 bar, подавая небольшое количество краски. Для окраски лучше использовать окрасочный пистолет HVLP. Сушка между слоями 5 минут, при температуре 25 С.

Для защиты наносится лак в 2 средних слоя.

ТИП КРАСКОПУЛЬТОВ:

Краскопульт	Диаметр сопла	Рабочее давление
С верхним бачком HVLP	1.3-1.4 мм	1.8-2.0 бар
С верхним бачком стандартный	1.3-1.6 мм	3.0-4.0 бар

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

	20С	60С
От пыли	5 мин	1-2 мин
На отлип	10 мин	5 мин

РАСХОД

Принимая во внимание эффективность передачи 70% материала при пневматическом распылении, теоретический расход 18-20 м2/литр.

Примечание: практический расход краски зависит от подготовки поверхности, конфигурации детали, условий нанесения, используемого оборудования, а также качества нанесения.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Очистка оборудования производится сразу после нанесения нитроцеллюлозным растворителем.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок хранения 2 года со дня изготовления в закрытой таре.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Краску хранить при температуре 20 С.

Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных лучей.

Краска огнеопасна и легковоспламеняющаяся.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт предназначен для применения только квалифицированным персоналом. Компоненты краски горючи и содержат органические растворители. Работы должны проводиться в тщательно проветриваемом помещении, при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции.



+7 (965) 010-60-15
+7 (931) 286-45-44
zakaz@ru-chrome.ru
www.ru-chrome.ru