

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ (CERAMIC) КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛАК

Продукт:

Керамический лак **CERAMIC**

Отвердитель **CERAMIC**

Двухкомпонентный керамический лак повышенной прочности. На основе высококачественной акриловой смолы и всплывающих керамических частиц. Стойкий к механическим повреждениям (сколам, царапинам). Рекомендуются для окраски передней части автомобиля (крылья, капот, передний бампер и т.д.).

Основные компоненты:

Керамический лак **CERAMIC** - на основе акриловых смол

Отвердитель **CERAMIC** - полиизоцианатные смолы

Пропорции при смешении по весу 2:1

100 Керамический лак **CERAMIC**

50 Отвердитель **CERAMIC**

Рабочая вязкость

11-12 сек., по вискозиметру Ford Cup при 20°C

Срок годности после смешения

2 ч при 20°C

ВНИМАНИЕ!

Использовать готовую смесь сразу после смешивания.

Не пытаться увеличить срок годности путем добавления разбавителя.

Тип краскопульты, диаметр сопла и рабочее давление:

Краскопульт HVLP

Диаметр сопла 1.2-1.4 мм

Рабочее давление 2-2.5 бар

Нанесение:

Нанести 2 или 3 одинарных слоя с интервалом 5-10 минут между слоями (в зависимости от температуры и толщины пленки покрытия) для испарения. Возможна принудительная сушка между слоями путем обдува потоком воздуха. Не наносите слишком толстые слои. В случае необходимости наращивания толщины пленки - разделите на несколько слоев при нанесении.

Толщина пленки покрытия (сухой плёнки):

40-50 мкм

Очистка оборудования:

Нитроцеллюлозные разбавители.

Время высыхания:

60 мин. при 60°C



+7 (965) 010-60-15
+7 (931) 286-45-44
zakaz@ru-chrome.ru
www.ru-chrome.ru
