

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (PRIZMA) ПРИЗМА

Декоративная однокомпонентная краска «PRIZMA» готова к нанесению, ее не надо ни чем разбавлять. Наносится на лакокрасочную поверхность. Обязательно покрывается лаком.

### БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ:

1. Нанести базовое покрытие желаемого цвета (серебристый, черный, белый...) в зависимости от желаемого эффекта.
2. Нанести лаковое покрытие и высушить его в соответствии с инструкцией производителя.

### НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ПРИЗМА ЭФФЕКТ «PRIZMA»:

Использовать при работе распылитель HVLP (диаметр сопла 0.8-1.4 мм, давление 2-2.5 атм.).

1. Перед применением тщательно перемешать
2. Установить распылитель на повышенную подачу воздуха и маленький объем материала, для этого поставить регулятор практически в положении «закрыто».
3. Нанести краску Призма Эффект «PRIZMA» в 1-3 легких слоя (в зависимости от желаемого эффекта) с перерывом между слоями 2-5 минут.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

	20С	60С
От пыли	5 мин	1-2 мин
На отлип	10 мин	5 мин

### НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Защитный лак: можно использовать любой автомобильный 2-х компонентный Акриловый лак HS (например, наш [Керамический лак - CERAMIC](#))

#### Порядок использования Керамического лака:

- Перед нанесением обрабатываемая поверхность очистить сухой, чистой мягкой тканью с микроволокном, легкими движениями без нажима.
- Смешать с отвердителем в необходимом соотношении (смотреть рекомендации производителя акрилового лака).
- Нанесение: 2 слоя (1-й слой распылом с промежуточной выдержкой 20-30 минут, 2-й основной). Не наносить толстый слой. Если это требуется, то нанесение последующего слоя после полной просушки изделия.

Для цветного хром эффекта добавлять в лак цветной пигмент [Цветные пигменты - COLOR CHROME](#) в количестве 10%-30% от массы смешанного лака с

### РАСХОД КРАСКИ ПРИЗМА ЭФФЕКТ «PRIZMA»

Принимая во внимание эффективность передачи 70% материала при пневматическом распылении, теоретический расход 8-10 м<sup>2</sup>/литр.

Примечание: практический расход краски зависит от подготовки поверхности, конфигурации детали, условий нанесения, используемого оборудования, а также качества нанесения.

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Очистка оборудования производится сразу после нанесения нитроцеллюлозным растворителем.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок хранения 1 год со дня изготовления в закрытой таре.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**


Краску хранить при температуре 20 С.

Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных лучей. Краска огнеопасна и легковоспламеняющаяся.

## **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Продукт предназначен для применения только квалифицированным персоналом.

Компоненты краски горючи и содержат органические растворители. Работы должны проводиться в тщательно проветриваемом помещении, при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляцией.



+7 (965) 010-60-15  
+7 (931) 286-45-44  
zakaz@ru-chrome.ru  
www.ru-chrome.ru

---