

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (PRIZMA FLAKE) ПРИЗМА ФЛЕЙК

Декоративная однокомпонентная флейковая краска «PRIZMA FLAKE» готова к нанесению, ее не надо ни чем разбавлять. Наносится на лакокрасочную поверхность. Обязательно покрывается лаком.

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ:

1. Нанести базовое покрытие желаемого цвета в зависимости от желаемого эффекта.
2. Нанести лаковое покрытие и высушить его в соответствии с инструкцией производителя.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ПРИЗМА ФЛЕЙК «PRIZMA FLAKE»:

Использовать при работе распылитель HVLP (диаметр сопла 1.3-1.6 мм, давление 2-2.5 атм.).

1. Перед применением тщательно перемешать
2. Установить распылитель на повышенную подачу воздуха и маленький объем материала, для этого поставить регулятор практически в положении «закрото».
3. Нанести краску призма флейк «PRIZMA FLAKES» в 1-4 легких слоя (в зависимости от желаемого эффекта) с перерывом между слоями 2-5 минут.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

| | 20С | 60С |
|----------|------------|------------|
| От пыли | 15 мин | 5-10 мин |
| На отлип | 25 мин | 15 мин |

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Защитный лак: можно использовать любой автомобильный 2-х компонентный Акриловый лак HS (например, наш [Керамический лак - CERAMIC](#))

Порядок использования Керамического лака:

- Перед нанесением обрабатываемая поверхность очистить сухой, чистой мягкой тканью с микроволокном, легкими движениями без нажима.
- Смешать с отвердителем в необходимом соотношении (смотреть рекомендации производителя акрилового лака).
- Нанесение: 2 слоя (1-й слой распылом с промежуточной выдержкой 20-30 минут, 2-й основной). Не наносить толстый слой. Если это требуется, то нанесение последующего слоя после полной просушки изделия.

Для цветного хром эффекта добавлять в лак цветной пигмент [Цветные пигменты - COLOR CHROME](#) в количестве 10%-30% от массы смешанного лака с

РАСХОД КРАСКИ ПРИЗМА ЭФФЕКТ «PRIZMA»

Принимая во внимание эффективность передачи 70% материала при пневматическом распылении, теоретический расход 8-10 м²/литр.

Примечание: практический расход краски зависит от подготовки поверхности, конфигурации детали, условий нанесения, используемого оборудования, а также качества нанесения.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Очистка оборудования производится сразу после нанесения нитроцеллюлозным растворителем.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок хранения 1 год со дня изготовления в закрытой таре.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


Краску хранить при температуре 20 С.

Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных лучей. Краска огнеопасна и легковоспламеняющаяся.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт предназначен для применения только квалифицированным персоналом.

Компоненты краски горючи и содержат органические растворители. Работы должны проводиться в тщательно проветриваемом помещении, при постоянно работающей местной вытяжной и общей приточно-вытяжной вентиляции.



+7 (965) 010-60-15

+7 (931) 286-45-44

zakaz@ru-chrome.ru

www.ru-chrome.ru
