

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (PEARL) ЖЕМЧУГ ЭФФЕКТ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Нанести грунт согласно окрашиваемому материалу сталь, алюминий, пластмасса, или подготовить старое верхнее лакокрасочное покрытие.
- Обезжирить, затем обработать абразивным материалом, снова обезжирить поверхность, высушить и обеспылить сжатым воздухом.

НАНЕСЕНИЯ ПОДЛОЖКИ

- На предварительно подготовленную поверхность наносится белая подложка (нитробаза). Применение белой подложки дает полный эффект цвета натурального жемчуга, другие цвета подложки дают различный конечный результат. Требуется делать тесты.
- Сушка подложки 15-20 минут при 20 С.

НАНЕСЕНИЕ «PEARL»

- Краска готова к нанесению, **необходимо только хорошо перемешать.**
- Для нанесения этой краски рекомендуется использовать краскопульт HVLP с дюзой 1.0 – 1.2 (или аналогичный). Отрегулировать краскопульт на минимальную подачу материала (напылом) и выставить давление на уровне 1.4-1.7 бар. Наносить краску тонкими слоями пока не получите желаемого результата.
- Сушка 15-20 минут при 20 С.
- Для получения цветного перламутра в краску «PEARL» добавить Цветные пигменты - COLOR CHROME от 1% до 10%. Возможно смешивание цветов для получения дополнительных цветов и оттенков.
- Для защиты можно применять глянцевый или матовый лак в соответствии с инструкцией по нанесению и сушки применяемого лака.
- До эксплуатации выдержать 24 часа.

РАСХОД

Принимая во внимание эффективность передачи 70% материала при пневматическом распылении, теоретический расход 15 м²/литр.

Примечание: практический расход краски зависит от подготовки поверхности, конфигурации детали, условий нанесения, используемого оборудования, а также качество нанесения.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистка оборудования производится сразу после нанесения нитроцеллюлозным растворителем.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок хранения 2 года со дня изготовления в закрытой таре.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Краску хранить при температуре 20 С.

Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска огнеопасна и легковоспламеняющаяся!



+7 (965) 010-60-15
+7 (931) 286-45-44
zakaz@ru-chrome.ru
www.ru-chrome.ru
