

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ЗОЛОТО ЭФФЕКТ)

Основа декоративной краски «**GOLD**»- прозрачные акриловые сополимеры, насыщенная мелко-дисперсионным «золотым» пигментом. Готова к применению.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на однотонное лакокрасочное покрытие (белое или черное, возможно нанесение и на другие цвета).

- Обезжирить
- Затем обработать абразивным материалом
- Обезжирить поверхность
- Высушить и очистить сжатым воздухом.

### ПОДГОТОВКА КРАСКИ

- Тщательно перемешать
- Добавить для нужной вязкости необходимое количество растворителя 650, но не более - 5%.
- Готовую смесь перемешать и отфильтровать через ситечко с ячейками 200 мкм.

Краскопульт	Диаметр сопла	Рабочее давление
С верхним бачком	1.3-1.6 мм	3-4 бар
С нижним бачком	1.4-1.6 мм	3.5-4.5 бар

### НАНЕСЕНИЕ

- Наносится при помощи пневматического краскопульт в 1-3 слоя (15 - 25 мкм).
- После перекрывается прозрачным защитным лаком.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

	20С	60С
От пыли	15 -20 мин	5 мин
На отлип	20-45 мин	10-15 мин

### РАСХОД

Принимая во внимание потери материала при пневматическом распылении, теоретический расход при двухслойном нанесении 10 м<sup>2</sup>/литр при толщине пленки 20 мкм.

Практический расход краски зависит от подготовки поверхности, конфигурации детали, условий нанесения, используемого оборудования, а также качество нанесения.

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ


Очистка оборудования производится сразу после нанесения нитроцеллюлозным растворителем.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок хранения 2 года со дня изготовления в закрытой таре.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пигмент хранить при температуре 20 С. Хранить в плотно закрытой таре, предотвращать попадание влаги и прямых солнечных лучей.



+7 (965) 010-60-15  
+7 (931) 286-45-44  
zakaz@ru-chrome.ru  
www.ru-chrome.ru